



Technisches Merkblatt

VARTO-Schellack Nr. 735

Anwendungsbereich	Holzfenster innen. Als Endbeschichtung von mit BASKO-Lacken behandelten Flächen.
Eigenschaften	Niedrigviskos, seidenglänzend, transparent. Trocknet sehr schnell, rein physikalisch, d. h. durch Verdunsten des Lösungsmittels. Höhere Wasserbelastbarkeit bei Kondenswasser-Bildung.
Volldeklaration	Ethanol (Gärungsalkohol), Schellack mit natürlichem Wachsanteil, Kieselsäure und Lärchenharz.
Farbtöne	Honigtönend (Farbzahl ca.14 nach Gardner). Nicht einfärbbar.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Pinselauftrag oder Spritzen.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 12 - 16 m ² pro Anstrich, d.h. 71 ml/m ² . Probeauftrag!
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken nach ca. 1 Stunde. Schleif- und überstreichbar nach ca. 24 Stunden. Durchgehärtet nach 24 - 48 Stunden.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit BASKO-Verdünner Nr. 715.
Dichte	ca. 0,86 g/ml
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">   </div> <div> <p>H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz P370+P378 Bei Brand: Wassersprühstrahl, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO₂) zum Löschen verwenden.</p> </div> </div> <p>Gefahr</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 l; 2,5 l; 10 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschließen.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.
	Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

VARTO-Schellack Nr. 735

Vorbereitung	Vorbehandlung mit BASKO-Lacken. Untergrund muß trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Ein sparsamer, vollständiger Auftrag durch Streichen oder Spritzen mit ex-geschützten Anlagen unverdünnt. (Druckluftzerstäuber: Luftdruck in bar: 3,0-5,0, Düse in mm 0,7-1,0. Airless: Spritzdruck 50-120 bar, Luftdruck 2,0-3,0, Düse in inch: 0,007-0,011). Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
Renovierungsanstrich	Reinigen mit BASKO-Verdünner Nr. 715. Mit feinem Schleifkorn anschleifen, sorgfältig entstauben. Dann mit VARTO-Schellack-Lack Nr. 735 vollflächig beschichten, wie oben beschrieben.
Hinweise	<p>Alle Anstrichschichten sparsam auftragen und gut vertreiben. Die Trocknung erfolgt sehr schnell, deshalb muss zügig gearbeitet werden, sonst Gefahr der Bildung von sichtbaren, bleibenden Ansätzen. Farb- und Glanzgrad können rohstoffbedingt je nach Charge verschieden sein.</p> <p>Bei Spritzauftrag nicht zu behandelnde Flächen gut abkleben.</p> <p>Bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 65 % rel. Luftfeuchte und Temperatur < 18 °C) Gefahr des weißlichen Auftrocknens. Eine so entstandene Schicht sollte abgeschliffen werden.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

November 2017