Anleitung zum Färben mit dem WEJA-Färbeset





Farbtontiefen

Farbtontiefe	Wassermenge [I]	WEJA-Färbe-Set	Stoffgewicht [g]
kräftig	6,5	125 g	250
	40	1000 g	2000
standard	10	125 g	500
	80	1000 g	4000
pastell	20	125 g	1000
	160	1000 g	8000

Verarbeitung:

- 1. Lösen Sie die WEJA-Blindküpe Nr. 1482 in der angegebenen Wassermenge bei Raumtemperatur.
- 2. Legen Sie den Stoff in die Blindküpen-Lösung, und bewegen Sie ihn 5 Minuten darin.
- 3. Stellen Sie die Stammküpe her, indem Sie das WEJA-Küpenpulver Nr. 1548, 1558 oder 1568 in die 5-fache Menge 40 °C warmen Wassers rühren. Die Stammküpe nimmt dabei eine grün-gelbe Farbe an.
- 4. Geben Sie die Stammküpe langsam in die Blindküpen-Lösung mit dem Stoff, und bewegen Sie den Stoff dabei. Achten Sie darauf, die Stammküpe nicht direkt auf den Stoff zu geben, sonst kann es zur Fleckenbildung kommen.
- 5. Bewegen Sie den Stoff 30 Minuten bei 40 50 °C in dem Färbebad, bis er gleichmäßig gelb gefärbt ist.
- 6. Nehmen Sie den Stoff aus dem Färbebad, und hängen Sie ihn faltenfrei auf. Bei Luftzufuhr färbt sich der Stoff blau.
- 7. Nach 30 Minuten "Verblauungszeit" waschen Sie den gefärbten Stoff.
 Wolle hingegen legen Sie in reichlich Essigwasser. Abschließend spülen Sie den Stoff gründlich mit Wasser.

Lagerung:

Siehe Etikett.

Angebrochene Gebinde müssen unverzüglich verbraucht werden.

Hinweise:

Der zu färbende Stoff sollte vorgewaschen sein.

Waschen der gefärbten Textilien

Gefärbte Textilien sollten nur mit Colorwaschmittel ohne optische Aufheller/Bleichmittel bis 40 °C gewaschen werden. Die erste Wäsche von gefärbten Textilien ist ohne andere Kleidungsstücke durchzuführen.

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. O 58 25 / 88 - O · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de