

Technisches Merkblatt

STRUTIVOS Sumpfkalk Oberputz Nr. 470

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für mineralische Wände. Geeignet für Badezimmer und Spritzwasserbereiche und als Untergrund für LIVOS Kalkfarben und -streichputz.
Eigenschaften	Durch hohe Alkalität (pH 13) fungizide Wirkung. Antibakteriell. Sehr gutes Füllvermögen. Lösemittelfrei. Nach Durchtrocknung atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, deckend, matt.
Volldeklaration	Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Cellulose.
Farbton	Weiß. Abtönung mit max. 5% kalkechten URA Trockenpigmenten Nr. 849 - 870.
Verarbeitung	Gut aufrühren. Mit rostfreier Stahlglattekele bis max. 2mm pro Auftrag aufziehen (bei Raumtemperaturen über 8°C).
Verbrauch	Abhängig von Motiv, Untergrund und Schichtdicke. Genaue Werte durch Versuche am Objekt oder auf der Fläche ermitteln. Richtwert: 1 kg reicht für 0,5 m ² , d.h. 2 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden pro mm Auftragsstärke.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Dichte	Ca. 1,85 g/ml
Hinweise	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">   <p>Gefahr</p> </div> <div> <p>H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> </div> </div>
	Fensterscheiben, Metallteile, Steinoberflächen usw. gut abdecken.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 kg; 15 kg.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 1 Jahr haltbar. Anbruchgebände gut verschlossen halten.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Verarbeitungshinweise

STRUTIVOS Sumpfkalk Oberputz Nr. 470

Allgemeine Unter- erfordernisse

Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, trag- und mäßig saugfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein.
Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen.

Vorbereitung

Mauerwerk, Beton, alle mineralischen Putze, Leichtmörtel HD:

Untergründe gründlich reinigen, Schalungsöl von Beton entfernen. Neue Grundputze müssen mindestens 2-3 Wochen alt sein. Sandenden und sehr saugfähigen Putz mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 und im Falle von Wasser- oder Nikotinflecken mit STRATOVER Grundierung Nr. 1731 vorbehandeln.

Calciumsilikat:

Entstauben, mit STRATOVER Grundierung Nr. 1731 vorbehandeln.

Gipsputz und Gipskartonplatten:

Entstauben, grundieren mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408.

Gipsfaserplatten:

Entstauben, mit Wasser vornässen oder mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 grundieren.

Stark saugende Kalkputze:

Entstauben, mit Wasser vornässen und wenn sie sanden, mit GRAVA Tiefgrund Nr. 408 grundieren.

Holzwerkstoffe, wie Hart- oder Weichfaserplatten:

Gründlich reinigen, Weichfaserplatten mit REMIO Sperrgrund Nr. 618 grundieren.

Intakte und tragfähige LIVOS Anstriche (DUBRON Naturdispersionsfarbe, Roll- und Streichputz, Wandlasuren und Lehmstreichputz):

Entstauben.

Mit Kalkfarben gestrichene Untergründe:

Mit Wasser vornässen

Altanstriche:

Dispersions-, Latex- oder Ölfarben mechanisch entfernen oder anlaugen. Leimfarben müssen abgewaschen werden.

Risse, Fugen und Putzschäden von mehr als 2 mm Tiefe mit Wandspachtel ausbessern.

Für konstruktive Risse ein Rissüberbrückungssystem einsetzen. Gespachtelte Stellen mit GRAVA Nr. 408 behandeln.

Abtönung

Mit bis zu 5% kalkechten URA Trockenpigmenten. Pigmente mit Wasser aufschlämmen und klumpenfrei in die Farbe einrühren. Abgetönte Kalkstreichputze trocknen in der Regel wolzig auf.

Nachbehandlung

Mit LIVOS Kalkprodukten wie Sumpfkalk Feinputz Nr. 471, Sumpfkalk Streichputz Nr. 474 oder Sumpfkalk Farbe Nr. 475.

Hinweise

Keine Fremdqualitäten zum Vermischen, Lasieren oder Spachteln verwenden.

Kalkputze können durch die Rohstoffe als auch durch die Verarbeitungstechnik teilweise matt, glänzend und scheckig aussehen. Für mehr Gleichmäßigkeit kann mit Sumpfkalk Streichputz Nr. 474 oder Sumpfkalk Farbe Nr. 475 überstrichen werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Oktober 2018