

gräfix[®] 680

Kalkfarbe ultraweiß

gräfix 680: **gräfix 680 Kalkfarbe ultraweiß** ist eine anwendungsfertige Kalkfarbe für innen und außen auf Basis von reinem, abgelagertem Sumpfkalk. Durch die Verwendung eines besonders hochweißen Marmormehls ist die Kalkfarbe außerordentlich weiß und hervorragend deckend. Die Farbe ist spannungsarm, nicht brennbar, extrem dampfdiffusionsfähig und vergilbt nicht.

Verwendung: **gräfix 680 Kalkfarbe ultraweiß** kann für alle mineralischen Untergründe und mineralischen Altanstriche verwendet werden. Insbesondere ist sie für alte und neue Kalk- und Lehmuntergründe geeignet. Der Untergrund muss für den Anstrich mit einer Kalkfarbe geeignet sein, z. B. ausreichend saugend. Ölhaltige Untergründe sind nicht geeignet.

Verarbeitung: **gräfix 680 Kalkfarbe ultraweiß** muss vor der Verarbeitung gründlich aufgerührt werden. Je nach Anwendung muss die Farbe mit Wasser verdünnt werden. Die Farbe wird mit Quaste oder Rolle aufgetragen. Normalerweise genügt ein zweimaliger dünner Anstrich. Alte mineralische Untergründe müssen eventuell leicht vorgehäst werden. Im frischen Zustand ist die Farbe durchscheinend. Ihre Deckkraft erreicht sie erst mit dem Austrocknen. Kalkfarben müssen immer dünn aufgetragen werden.

Bei frischen Kalkputzen erfolgt ein erster Anstrich einen Tag nach dem Verputzen. Für diesen Anstrich muss die Farbe deutlich verdünnt werden. Nachdem der Putz abgebunden hat und die Farbe abgetrocknet ist, erfolgt der Deckanstrich.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit (Regen, Nebel) oder starkem Wind verarbeiten. Der Anstrich ist vor einem zu schnellen Austrocknen zu schützen. Zugluft vermeiden. Gegebenenfalls vor- und nachnässen, sowie Fassade abhängen. **gräfix 680 Kalkfarbe ultraweiß** kann mit allen alkalibeständigen Pigmenten abgetönt werden.

Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.

Weitergehende Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Verarbeitungshinweis **gräfix Kalkfarben auf Kalkputze**.

Verarbeitungszeit: eingefärbtes Material innerhalb von 4 Wochen verarbeiten

Lagerung: kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen gelagert mind. 1 Jahr haltbar

Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

Verbrauch: ca. 100 - 200 ml/m² und Anstrich. Genaue Verbrauchswerte sind durch Testflächen am Objekt zu ermitteln.

Lieferung: in Kunststoffeimern zu 10 Liter

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 9955-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 680
Stand: Oktober 2008