

# gräfix® 690

## Mineralfüllfarbe grob

mit hochwertigen Streichputz-Charakter für innen und außen

### gräfix 690:

Die gräfix Mineralfüllfarbe grob ist eine gefüllte, sehr gut deckende und hoch wasser-dampfdurchlässige Silikatfarbe nach VOB/C DIN 18363 Abs. 2.4.1., auf Basis hochwertiger Wassergläser.

**gräfix 690** weist durch die Verkieselung eine enorme Haltbarkeit und einen steinartigen Charakter auf. Sie ist abgas-, wetter-, lichtbeständig und nicht brennbar. gräfix Mineralfüllfarbe ermöglicht durch eine extrem hohe Dampfdurchlässigkeit ein gesundes, natürliches und biologisch einwandfreies Wohnen. Durch den sehr hohen pH-Wert ist die Farbe auf natürliche Art und Weise bakterizid und fungizid eingestellt.

### Verwendung:

**gräfix 690** eignet sich für den Innen- und Außenbereich auf mineralischen Untergründen ideal zum Füllen von Haarrissen, Egalisieren von Strukturunterschieden, sowie zur Gestaltung dekorativer Oberflächen, z.B. Streichputzoberflächen.

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, trocken, saugfähig, tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Tragfähige, nicht mineralische Untergründe müssen mit einer Haftbrücke vorgestrichen werden z.B. mit Rabolin Silikat-Grundierung, Rabolin Putzgrund oder Rabolin Isogrund.

Plasto-elastische und nicht alkalibeständige Anstriche wie Lacke, Kunststoffe usw. sind als Untergrund nicht geeignet.

Bei sandenden und stark saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit **gräfix 697** Mineral Fixativ 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt zu empfehlen.

Sinterschichten Putzausbesserungen und evtl. neue Putzflächen sind anzuätzen.

**gräfix 690** kann, nach vorhergehendem, gründlichem Aufquirlen, falls nötig, mit **gräfix 697** Mineral Fixativ verdünnt werden. Je nach Untergrund kann ein zweiter Anstrich nötig sein. Die Farbe wird durch bürsten, rollen oder spritzen aufgetragen und ist frühestens nach 6 Stunden überarbeitbar.

**Verarbeitungstemperatur:** 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur

*Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.*

*Hinweis: Glas-; Metall- und Keramikflächen abdecken und vor Spritzern schützen.*

### Trockenzeit:

min. 12 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

### Lieferung:

Kunststoffgebinde mit 20 kg und 5 kg Inhalt

*Hinweis: trocken und frostfrei lagern*

### Technische

#### Daten:

S<sub>d</sub> Wert: < 0,01 m

#### Verbrauch:

ca. 300 g/m<sup>2</sup> bei einem Anstrich

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

**WOLFGANG ENDRESS**  
Kalk- und Schotterwerk  
91322 Gräfenberg  
[www.graefix.de](http://www.graefix.de)

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)  
09192 9955-0 (Werk)  
Telefax: 09126 2596-17

**Technisches Merkblatt 690**  
Stand: Mai 2015