

Technisches Merkblatt

GORGO-Bodenfarbe Nr. 607

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für unbehandelten, saugfähigen Beton, Putz, Estrich.		
Eigenschaften	Gute Haftfähigkeit, ergiebig. Nach vollständiger Durchtrocknung seidenmatt, elastisch, deckend, wasserbeständig, temperaturbeständig bis 70°C.		
Volldeklaration	Je nach Farbton variierend: Kieselerde, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Mineralpigmente, Titandioxid, Quarz, Glimmer, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Aluminiumsilikat, Kieselsäure, Orangenöl, Isoaliphate, mikronisiertes Wachs, bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr), Sojalecithin, dehydriertes Ricinenöl, dehydrierter Aminosucker und Zitronenöl.		
Farbtöne	002 Farblos 011 Ocker 051 Persisch Rot Alle Farbtöne sind miteinander mischbar.	101 Schwarz 111 Grün 124 Bauernblau	201 Weiß 212 Lichtgrau 213 Steingrau
Verarbeitung	Mit Pinsel, Schaumstoff- oder Nylonrolle (ohne Velours) unverdünnt bei Temperaturen über 8°C. 2 – 3 hauchdünne Aufträge, gut ausrollen – der erste Auftrag sollte nicht deckend sein. Zum Spritzen mit 10 % SVALOS-Spritzverdünnung Nr. 293 verdünnen.		
Verbrauch	1 l reicht für 8 - 12 m ² beim 1. Anstrich, d.h. 100 ml/m ² , 18 - 20 m ² beim 2. Anstrich, d.h. 53 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag.		
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte nach mind. 12 Stunden überstreichbar, bei niedrigen Temperaturen ca. 24 Stunden. Volle Begehbarkeit ist nach 7 Tagen, Wasserfestigkeit ist nach 14 Tagen zu erwarten.		
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.		
Dichte	Ca. 1,5 g/ml.		
Hinweise	<p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit GORGO-Bodenfarbe Nr. 607 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Farbe luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl), Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871</p>		
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.		
Gebinde	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l		
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen bzw. in kleine Gebinde umfüllen. Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite		

Verarbeitungshinweise

GORGO-Bodenfarbe Nr. 607

Vorbereitung

Untergrund muss trocken (maximale Estrich-Restfeuchte: Zementestrich < 2%.

Anhydritestrich < 0,5 %), neutral, saug- und tragfähig, fett- und staubfrei sein.

Beton, Estrich und Putz sollen mindestens 28 Tage alt sein.

Oberfläche muss fest sein und frei von Zementschlämmen, Zementhaut, losen und mürben

Teilen und trennend wirkenden Substanzen (z. B. Öl, Fett, Paraffin, Gummiabrieb, Trennmittel, Anstrichreste), darf weder abmehlen noch absanden. Oberflächen mechanisch reinigen, entweder mit hartem Besen, Stahlbürste oder Industriestaubsauger. Stark saugende Estriche oder gefrästen Beton mit LINUS Firnis Nr. 260 grundieren. Ölpfützen 10 bis 30 Minuten nach dem Auftrag auf noch saugende Stellen verteilen oder abnehmen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Keine Verdünnung zumischen. Probeanstrich. Mindesttemperatur für Umgebung und Untergrund: + 8°C. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90 %.

Zwei bis drei hauchdünne Anstriche. Gut ausrollen – der erste Auftrag sollte nicht deckend sein.

Beim **Farbton Bauernblau** nach 10-15 min mit einem trockenen Pinsel nachstreichen.

Bei niedrigen Temperaturen verzögerte Trockenzeit beachten.

Hinweise

GORGO-Bodenfarbe Nr. 607 enthält wenig Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor dem Umrühren entfernen.

Alle Eigenschaften werden durch zu dicken Auftrag und feuchten Untergrund stark beeinträchtigt. Bei Verarbeitung und zur Durchtrocknung gut lüften.

Farbveränderungen beachten, wenn GORGO farblos auf hellen Untergründen oder über farbige GORGO-Anstriche aufgetragen wird.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2018