

1. Kurzbeschreibung

Abschlussanstrich zur Verfestigung von **Volvox feineErde** Lehm edelputzen oder von anderen Putzsystemen sowie von kreidenden Anstrichen.

2. Inhalt

1 l Art.Nr. 3-2622
5 l Art.Nr. 3-2625

3. Reichweite

200 ml pro m²; ca. 5 m² pro Liter.

4. Farbe

Transparent, die behandelte Oberfläche dunkelt nach.

5. Verdünnungsmittel

Wasser

6. Trockenzeiten

In Abhängigkeit von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 8 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Zur Verfestigung von sandenden Untergründen und Lehm edelputzen oder anderen Putzsystemen um eine möglichst abriebfeste Oberfläche zu erreichen.

8. Eigenschaften

Volvox feineErde Lehmfixierung ist nach der Durchtrocknung nahezu farblos, matt und transparent. Das Produkt ist wasserverdünnbar und besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

9. Verarbeitungshinweise**9.1. Vorbereitung**

Zunächst muss der gut durchgetrocknete Lehm edelputz sorgfältig abgebürstet werden, die Lehmwände sind vorzuwässern. Die **Volvox feineErde** Lehmfixierung ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

9.2. Verarbeitung

Es ist zu empfehlen, die **Volvox feineErde** Lehmfixierung unverdünnt auf die fertige Lehmwand oder den kreidenden Putz aufzuspritzen.

10. Werkzeug

Pinself, Rolle, Quast, Sprühflasche.

Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser.

11. Lagerung

Kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Ungeöffnet ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung

Zellulose, Weißleim, Wasser, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

13. Sicherheitshinweise

Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt (g / l): 0,5

Kategorie: a

Typ: Wb

Grenzwerte für VOC-

Höchstgehalt:

Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 30

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de