

# Gebrauchsanweisung Möbelöl



## 1. Kurzbeschreibung

Transparentes, strapazierfähiges Naturpflegeöl zur Erstbehandlung von Holzoberflächen im Innenbereich, sowie zur Nachpflege von geölten Flächen. Gut geeignet für Holzoberflächen, die zusätzlich gewachst werden sollen. Sehr gutes Eindringvermögen.

## 2. Inhalt

0,250 l Art. Nr. 2-3479

## 3. Reichweite

20 – 50 ml pro m<sup>2</sup>; 20 – 50 m<sup>2</sup> pro Liter je nach Untergrundbeschaffenheit.

## 4. Farbe

farblos, feuert die Holzmaserung honigtönend an.

## 5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

## 6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach 3 Stunden, griffest nach 4 - 6 Stunden, nach ca. 24 Stunden schleifbar bzw. fertig zur Weiterverarbeitung.

## 7. Eigenschaften

**Volvox Möbelöl** wird auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Es verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist das **Volvox** Möbelöl bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

## 8. Verarbeitungshinweise

Der Untergrund sollte sauber, trocken, fettfrei, und saugfähig sein. Holz zuvor schleifen, Korn 100 - 150. **Volvox** Möbelöl vor Gebrauch gut schütteln, dünn und gleichmäßig auftragen. Überstand nach 5 - 10 Minuten unbedingt mit einem Tuch abnehmen, da sonst glänzende, klebende Flächen entstehen können. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes zwischenschleifen und den Anstrich ein- bis zweimal wiederholen.

Nach Durchtrocknung kann die Oberfläche mit **Volvox** Wachsfinish oder **Volvox** Möbelwachs weiterbehandelt werden. Mit einem weichen Tuch abschließend polieren.

### Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

## 9. Werkzeug

Pinsel, fusselfreier Lappen, Schleifmittel. Pinsel sofort nach Gebrauch mit **Volvox** Isoparaffin reinigen.

## 10. Lagerung

Verschlössen, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

## 11. Zusammensetzung

Leinölfirnis, Rizinenstandöl, Holzölstandöl, Leinölstandöl, Kolophoniumhartharz, Isoparaffin, Weißöl, Hautverhinderungsmittel, natürliche ätherische Öle, blei/kobaltfreie Trockenstoffe.

## 12. Sicherheitshinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Orangenöl, süß. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

## 13. Entsorgung

Ölreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

## 14. Vorschriften nach der VOC-Verordnung

VOC - Gehalt: 228 g/l; Kategorie: i; Typ: Lb

Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt: 500 g/l

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2 D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395 Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Februar 2017).