

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

## BIVOS Öl-Wachs Nr. 375

**neue** Qualität

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, für die Möbelpflege und Endbehandlung gelaugter, geölter und gewachster Hölzer. Nicht für gebeizte Flächen. Zur Restaurierung alter Möbel oder Holzbilder. Zur Pflege von Cotto-Fliesen und Linoleum.
<b>Eigenschaften</b>	Nach Durotrocknung samtglänzend, feuchtigkeitsabweisend. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
<b>Volldeklaration</b>	Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Pineoil, Rosmarinöl, Ethanol, Tonerde und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
<b>Farbton</b>	Farblos.
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Spritzen oder Ballenauftrag bzw. Einscheibenmaschine mit Filzpad.
<b>Verbrauch</b>	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. 1 l reicht für ca. 100 m <sup>2</sup> , d.h. 10 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger oder mehr ml/m <sup>2</sup> .
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte und Auftrag mit Ballentuch ca. 20 - 30 Minuten. Bei Spritzauftrag je nach Auftragsmenge 30 - 120 Minuten. Sonst 24 Stunden.
<b>Dichte</b>	0,84 g/ml.
<b>Hinweis</b>	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Orangenöl (D-Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,1 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

## Verarbeitungshinweise

# BIVOS Öl-Wachs Nr. 375

<b>Vorbereitung</b>	Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Holz vorbehandeln mit LIVOS-Ölen oder Lasuren, wie z.B. ARDVOS Holzöl Nr. 266, KUNOS Naturöl – Siegel Nr. 244 oder DARIX Möbellasur Nr. 297.
<b>Verarbeitung</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln. Hauchdünn auftragen.  Zuviel aufgebrachtes BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 mit einem Lappen abnehmen. Nach ca. 20 - 30 Minuten mit einer Bürste, Lappen oder Einscheibenmaschine mit Filzpad nachpolieren. 1 - 2 Stunden danach ist die Oberfläche grifftrocken.
<b>Reinigung und Pflege</b>	Normale Reinigung mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser. Bei stark verschmutzten Bereichen, einen satten Auftrag mit BIVOS Nr. 375, 20 Minuten einwirken lassen und mit einem nicht fußelnden Baumwolltuch abnehmen. Mit Erstbehandlungsprodukt ölen und anschließend BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 sparsam auftragen, ggf. mehrmals.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2019