

Technisches Merkblatt

ANAVO - Porenfüller Nr. 628

Anwendungsbereich	Für die porenfüllende Glättespachtelung von Vollholz, Sperrholz und Tischlerplatten im Innenbereich. Auch einsetzbar für Risse und Löcher.	
Eigenschaften	Porenfüllend. Leicht aufziehbar, hohe Deckfähigkeit, sehr elastisch, gut schleifbar.	
Volldeklaration	Wasser, Kreide, Talkum, Isoaliphate, Titanweiß, Casein, Borsäure, Methylcellulose und Naturharz-Ester.	
Farbton	Weiß	
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.	
Verarbeitung	Japanspachtel, langborstiger Pinsel, Spritzen bei Temperaturen über 12°C.	
Verbrauch	Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Als Richtwert: 100g/m ² . Durch Probeauftrag zu ermitteln.	
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und anschließend mit KIROS-Verdünner Nr. 710.	
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte beim Abporen ca. 30 - 60 Minuten; bei vollflächigem Spachteln (größere Schichtstärke) bis zu 24 Stunden.	
Dichte	1,39 g/ml.	
Hinweise	P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
	P301+P310	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.	
Gebinde	0,45 kg; 1,5 kg.	
Lagerung	Kühl, trocken aber frostfrei. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre.	
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig. Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite	

Verarbeitungshinweise

ANAVO - Porenfüller Nr. 628

- Vorbereitung** Holz muss trocken (Nadelholz unter 15 %, Laub- und Tropenhölzer unter 12 % Holzfeuchte) fest, sauber, fett-, harz- und staubfrei sein. Bei Anbruchgebänden Haut abnehmen und gut aufrühren.
- Verarbeitung** Zum Abporen von Holzflächen ANAVO-Porenfüller Nr. 628 mit dem Japanspachtel auftragen und dünn abziehen.
Zum Füllen von Holzflächen ANAVO-Porenfüller Nr. 628 mit einem langborstigen Pinsel auftragen und die Pinselstruktur sofort nach dem Auftrag mit dem Japanspachtel glätten.
Zum Spritzfüllen ANAVO-Porenfüller Nr. 628 mit 15 % Wasser verdünnen und im Hochdruckspritzverfahren auftragen (Düsengröße 1,8 mm).
- Hinweise** Weiterer Anstrichaufbau mit VINDO-Decklack Nr. 629 oder CANTO-Mattlack Nr. 692.
Nach Gebrauch Spachtelmasse in der Dose glattstreichen und mit Folie bedecken. Dose gut verschließen.
Nach Durchtrocknung der gespachtelten Fläche kann ANAVO-Porenfüller Nr. 628 mit Sandpapier Körnung 150 bis 400 geschliffen werden. Beim Schleifen ist auf das Sandpapier nur leichter Druck auszuüben.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2018