

1. Kurzbeschreibung

Volvox Kräutergrundieröl enthält eine spezielle Mischung ätherischer Öle zur tiefenwirksamen, offenporigen Grundierung von Holz auf der Basis von Leinöl.

2. Inhalt

0,75 l Art. Nr. 1-3112
2,5 l Art. Nr. 1-3113
10 l Art. Nr. 1-3114
200 l auf Anfrage

3. Reichweite

0,1 l pro m²; ca. 10-12 m² pro Liter auf glattem Holz mittlerer Saugstärke.

4. Farbe

farblos

5. Verdünnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfähig eingestellt.

6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit trocken nach 5 - 24 Stunden.

7. Anwendungsbereiche

Zur farblosen Grundierung aller Hölzer im Innenbereich, die gefirnist, gewachst oder lasiert werden sollen. Auch geeignet zur einmaligen Behandlung wenig beanspruchter Holzoberflächen, sowie als Grundierung für Holzoberflächen in Feuchträumen.

8. Eigenschaften

Volvox Kräutergrundieröl wirkt schmutzabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Es betont die Struktur des Holzes honigtönend. Die natürlichen ätherischen Öle verleihen dem Kräutergrundieröl seinen angenehmen Geruch.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Verarbeitungstemperatur

Volvox Kräutergrundieröl sollte nicht unter 8 °C verarbeitet werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, fettfrei, saugfähig, trocken und geschliffen sein.

9.3. Verarbeitung

Der Behälter muss gut geschüttelt werden. Volvox Kräutergrundieröl wird mit einem bis zwei Anstrichen (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) durch Streichen oder Rollen aufgetragen. Nach jedem Anstrich die Überstände nach 20 Minuten mit dem Pinsel sorgfältig entfernen oder mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen. Soll die grundierte Oberfläche anschließend weiterbehandelt werden, ist eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden abzuwarten.

Hinweis:

Geölte und gewachste Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

10. Werkzeug

Pinsel oder Rolle.

Die Werkzeuge können mit Volvox Isoparaffin gereinigt werden.

11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei. Angebrochene, größere Gebinde mit viel Luftvolumen zur Vermeidung von Ausflockungen in kleinere Gebinde umfüllen und luftdicht verschließen.

12. Zusammensetzung

Leinöl, Isoparaffin, natürliche ätherische Öle, bleifreie Trockenstoffe.

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.

13. Sicherheitshinweise

Enthält Orangenöl süß. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei der Verarbeitung nicht rauchen und kein offenes Licht verwenden. Während und nach der Anwendung die Räume gut lüften. Mit dem Produkt getränkte Lappen nicht liegenlassen! Selbstentzündungsgefahr! Lappen ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Angaben gemäß VOC-Verordnung

VOC - Gehalt: 285 g/; Kategorie: h; Typ: Lb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt:750 g/l

Ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351-95395

Fax: +49 (0) 2351-953999

Email: info@volvox.de

Web: www.volvox.de

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.